MARAZZI ESPAÑA

MARAZZI IBERIA S.A.
Avda. Enrique Gimeno, nº 317
Apdo. Correos 218
12080 Castellón (España)
Tel. 964 34 90 00
Fax 964 34 90 11

E-mail: nacional@marazzi.es
export@marazzi.es
http://www.marazzi.es

SERIE: STYLE **MODELO:** BROWN STYLE **FORMATO:** 30x60

DEFINICIÓN (según UNE-EN 14411)

Método de fabricación: Baldosas cerámicas prensadas en seco

Grupo según la absorción de agua.....	Bla
Norma del producto.....	UNE-EN 14411 Anexo G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y su norma de ensayo

UNE-EN ISO 10545-2.....	Dimensiones y aspecto superficial.....	CONFORME
UNE-EN ISO 10545-3.....	Absorción de agua.....	E $\leq$ 0,5 %
UNE-EN ISO 10545-4.....	Resistencia a la flexión.....	>35 N/mm ^{2}
UNE 67-101.....	Dureza al rayado según Mohs.....	6
UNE-EN ISO 10545-8.....	Dilatación térmica lineal.....	7,0 x 10 $^{-6}$ ºC $^{-1}$
UNE-EN ISO 10545-9.....	Resistencia al choque térmico.....	CONFORME
UNE-EN ISO 10545-11.....	Resistencia al cuarteo.....	CONFORME
UNE-EN ISO 10545-12.....	Resistencia a la helada.....	RESISTENTE
UNE-EN ISO 10545-7.....	Resistencia a la abrasión.....	PEI II
UNE-EN ISO 10545-14.....	Resistencia a las manchas:	

Cr_2O_3.....	5	Yodo	5
Fe_2O_3.....	---	Aceite de oliva	5

UNE-EN ISO 10545-13..... Resistencia química:

Productos de limpieza.....	Cloruro amónico.....	G A
Aditivos de piscina.....	Hipoclorito sódico.....	G A
Ácidos y bases débiles.....	Ácido clorhídrico (3%).....	GL A
	Hidróxido potásico (30 gr/l).....	GL A
	Ácido cítrico.....	GL A
Ácidos y bases fuertes.....	Ácido clorhídrico (18%).....	GH A
	Hidróxido potásico (100 gr/l)....	GH A
	Ácido láctico.....	GH A

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Rd..... Clase 1
(Sección SU1 del Código Técnico de la Edificación)

RECOMENDACIONES DE USO. (Sólo para pavimentos: CLASE 3

Ver indicaciones en nuestro catálogo general)

jueves, 04 de septiembre de 2008